

Наименование показателя	Норма для резины						Метод испытания
	внутреннего слоя			наружного слоя			
	Умеренный климат	Тропический климат	Холодный климат	Умеренный климат	Тропический климат	Холодный климат	
1. Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	5(50)	9(90)	7(70)	5(50)	9(90)	9(90)	По <a href="#">ГОСТ 270</a> . Образец типа I или II толщиной (2,0±0,2) мм
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	200	200	300	250	250	
3. Изменение относительного удлинения при разрыве при старении на воздухе температурой (100±1) °С в течение (24,0±0,5) ч, %, не более	40	30	30	40	30	30	По <a href="#">ГОСТ 9.024</a>
4. Твердость в единицах по Шору, А	55-85*	55-75	55-75	45-75*	55-75	55-75	По <a href="#">ГОСТ 263</a>

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. N 4).