

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Стойкость самоклеящихся пленок к механической мойке и ударным нагрузкам

Г.1. Стойкость к механической мойке

Г.1.1. Испытание проводят на закрепленном на транспортном средстве образце путем воздействия на него струей воды при температуре (38 ± 2) °С под давлением 0,75 МПа. Распылительная головка должна находиться не ближе 1,2 м и под углом не более 15° к поверхности образца.

Г.1.2. После проведения испытания на образце не должны появиться признаки расслаивания, растрескивания или отклеивания от поверхности.

Г.2. Стойкость к ударным нагрузкам

Г.2.1. Образец, наклеенный на алюминиевую пластину размерами 75'125'1,02 мм, подвергают ударной нагрузке путем сбрасывания на него ударника массой 0,91 кг и диаметром бойка 15,8 мм с высоты, достаточной для удара усилием 1,13 Н х м .

Г.2.2. После проведения испытания на образце не должны появиться признаки расслаивания, растрескивания или отклеивания от поверхности.