

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Цветометрические характеристики лакокрасочных покрытий наружных поверхностей транспортных средств оперативных служб и рекомендуемые цвета лакокрасочных материалов

Цвет покрытия	Координаты цветности угловых точек допустимых цветовых областей					Минимальный коэффициент яркости Y_{min} , %	Номер по «Картотеке образцов цвета лакокрасочных материалов» [3]
	х	у	z	а	в		
Белый	х	0,319	0,330	0,335	0,323	35,0	803гЛ, 805гЛ, 858гЛ, 859гЛ
	у	0,333	0,343	0,343	0,334		
Лимонный	х	0,494	0,505	0,519	0,506	40,0	225гЛ, 239гЛ, 240гЛ, 264гЛ
	у	0,336	0,338	0,323	0,320		
Красный	х	0,382	0,404	0,412	0,384	10,0	7гЛ, 9гЛ, 11гЛ, 37гЛ, 42гЛ, 43гЛ, 44гЛ
	у	0,418	0,445	0,436	0,416		
Синий	х	0,224	0,228	0,256	0,237	7,0	436гЛ, 437гЛ, 451гЛ, 452гЛ, 474гЛ, 485гЛ, 486гЛ
	у	0,251	0,258	0,266	0,244		
Защитный	х	0,343	0,352	0,352	0,347	8,0	715гЛ, 732гЛ, 733гЛ, 744гЛ
	у	0,359	0,374	0,371	0,362		
Желтый	х	0,453	0,452	0,445	0,368	32,0	206гЛ, 209гЛ, 210гЛ, 230гЛ, 231гЛ, 255гЛ, 285гЛ, 287гЛ
	у	0,561	0,458	0,348	0,384		
Зеленый	х	0,070	0,425	0,343	0,010	7,5	715гЛ, 732гЛ, 733гЛ, 744гЛ, 324гЛ, 325гЛ, 329гЛ, 385гЛ, 373гЛ, 388гЛ
	у	0,860	0,585	0,359	0,540		
Темно-зеленый	х	0,070	0,425	0,343	0,010	8,5	715гЛ, 732гЛ, 733гЛ, 744гЛ, 324гЛ, 325гЛ, 329гЛ, 385гЛ, 373гЛ, 388гЛ
	у	0,860	0,585	0,359	0,540		
Светло-серый	х	0,311	0,407	0,387	0,274	30,0	803гЛ, 805гЛ, 858гЛ, 859гЛ
	у	0,372	0,346	0,289	0,311		
Серый	х	0,311	0,407	0,387	0,274	35,0	803гЛ, 805гЛ, 858гЛ, 859гЛ
	у	0,372	0,346	0,289	0,311		
Черный	х	0,070	0,735	0,178	0,009	92,0	800гЛ, 805гЛ, 816гЛ, 837гЛ, 888гЛ, 861гЛ
	у	0,860	0,268	0,008	0,655		